

FAQ – veel gestelde vragen

Wat zijn de minimum - en maximum formaten en de minimum - en maximum gramsgewichten voor de diverse producten

Wij werken met meer dan 35 machines, verspreid over 7 vestigingen. Deze machines hebben onderling verschillende minimum – en maximum formaten. Een specifieke vraag beantwoorden we graag telefonisch (Valkenburg).

Kan laminaat over persvernis?

Nee, dit type vernis heeft te weinig hechting.

Kan spot uv over persvernis?

Nee, behalve als de spot in de persvernis uitgespaard wordt. (slechts enkele persvernissen zijn veredelbaar, zie uw leveranciersdocumentatie)

Is er matte uv lak?

Ja, deze zit in ons programma, maar een uitstekend en goedkoper alternatief is matte dispersielak.

Kan een digitaal bestand voor spot uv worden aangeleverd in plaats van de film?

Ja, hiervoor is een aparte memo die op aanvraag bij de vestigingen Valkenburg, Houten of Zaanstad verkrijgbaar is.

Moet bij spot uv een complete film worden aangeleverd of kan met deel-films worden volstaan?

Als we voldoende leesbaar positieve deelfilms krijgen om een compleet vel van te monteren kan dat. (houdt rekening met montagekosten)

En bij uitgespaard uv- of dispersielakken?

Hiervoor is altijd een complete op een vel gemonteerde, onleesbaar negatief film, nodig.

En bij semi-spot?

Hier is altijd een leesbaar positief film of digitaal bestand nodig.

Is spot-lamineren mogelijk?

Nee, niet op de wijze waarop dat bij spot uv mogelijk is. Wel kunnen wij in de looprichting van het lamineren één of 2 smalle stro(o)k(en) over het hele vel aanbrengen.

Kan op ongestreken papier linnen - of leerlaminaat worden aangebracht?

Niet met conventioneel (waterverlijmd) laminaat, de hechting van het laminaat op het papier is uiterst zwak door het geringe contactoppervlak.

Alternatieven voor linnenlaminaat zijn:

- Het lamineren met Magic Star® folie gevolgd door napregen met fijn linnenmotief. De achterzijde krijgt dan ook het preegmotief.
- Het lamineren met het nieuwe Magic Star® linnen laminaat.
- Voor leer laminaat is er (nog) geen alternatief.

Kunnen stickermaterialen en kunststoffen veredeld worden?

Doorgaans wel; maar bij twijfel maken we graag een proef.

Kan in een boekband een "kneep" worden aangebracht?

Over het algemeen wel; maximale temperatuur bij knepen is 60 °C. Anders bestaat de kans dat de folie loslaat in de kneep.

Wat is de gewichtstoename bij lamineren?

Gewichtstoename is afhankelijk van het folietype en de hoeveelheid lijm, als indicatie geldt:

12 µm folie; toename ca. 11 g/m²

15 µm folie; toename ca. 14 g/m²

30 µm folie; toename ca. 27 g/m²